



8906G

Праймер полиуретановый.

Описание:

Праймер **8906G** представляет собой черную, отверждаемую влагой жидкую грунтовку на основе полиуретана. Наносится на стекло перед нанесением клеевого слоя, устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Применение:

Этот продукт используется для улучшения сцепления между клеевым слоем и стеклом или керамическим покрытием стекла. Также может использоваться для обработки некоторых металлов. Необходимо предварительное тестирование.

Технические характеристики:

Свойства	Черная жидкость
Основа	Полиизоцианат
Плотность [г/см ³]	1,0
Температура вспышки [°C]	-4
Температура нанесения [°C]	10 - 35°C
Расход [мл/мм ²]	50-150
Время для склеивания после нанесения	6 часов
Срок хранения открытого праймера	90 дней

Нанесение:



湖北回天新材料股份有限公司
Hubei Huitian New Material Co., LTD.
电话: 0710-3626888 传真: 0710-3820881

上海回天新材料有限公司
Shanghai Huitian New Material Co.,Ltd.
电话: 021-57743399 传真: 021-37740088

广州回天新材料有限公司
Guangzhou Huitian New Material Co.,Ltd.
电话: 020-36867996 传真: 020-36867991

www.huitian.net.cn
常州回天新材料有限公司
Changzhou Huitian New Material Co.,Ltd.
电话: 0519-81690612 传真: 0519-81690618



Время ожидания высыхания праймера: обычно 3-5 минут. Конкретное время зависит от температуры окружающей среды в это время. Наносите клей после высыхания праймера.

Применение: склеиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, без жира и пыли. Протрите поверхность этанолом или изопропанолом и дайте высохнуть в течение 3-5 минут. Конкретное время зависит от температуры окружающей среды в это время. Встряхивайте Huitian 8906G до тех пор, пока не будет слышно, как шарик в резервуаре свободно катится, продолжайте встряхивать в течение 1 минуты, а затем равномерно нанесите праймер на склеиваемую поверхность.

Если после нанесения прошло более 6 часов, поверхность на которую нанесен праймер, можно покрыть активатором 8902 для активации, а операцию склеивания можно проводить после высыхания в течение 3-5 мин. См. технические данные активатора 8902 для конкретного процесса.

Упаковка:

Бутылки 150 мл, 250 мл

Хранение:

8906G можно хранить в течение 9 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5-30 °C в прохладном, сухом месте. Храните вдали от влажных мест и источников тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Охрана здоровья и техника безопасности:

Для предотвращения прямого контакта вещества с кожей нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты – средства защиты глаз и защитные перчатки. В случае попадания на кожу, необходимо сначала промыть загрязненный участок теплой водой, а затем тщательно промыть водой с обычным мылом. Следует избегать очистки загрязненного участка кожи с помощью растворителей. Обеспечьте достаточную вентиляцию на рабочем месте. Более подробная информация о мерах и средствах защиты находится в паспорте безопасности продукта.

Гарантия качества:

Качество – наша главная цель.

Все утверждения, технические сведения и рекомендации, содержащиеся в данном документе основаны на испытаниях, которые мы считаем надежными. Однако точность или полнота этих утверждений, сведений и рекомендаций не гарантируется, поэтому перед использованием продукта пользователь должен самостоятельно определить его пригодность для предполагаемого назначения.

Настоящий документ не содержит каких-либо обязательств и гарантий, явных или подразумеваемых, включая подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности



湖北回天新材料股份有限公司
Hubei Huitian New Material Co., LTD.
电话: 0710-3626888 传真: 0710-3820881

上海回天新材料有限公司
Shanghai Huitian New Material Co.,Ltd.
电话: 021-57743399 传真: 021-37740088

广州回天新材料有限公司
Guangzhou Huitian New Material Co.,Ltd.
电话: 020-36867996 传真: 020-36867991

www.huitian.net.cn
常州回天新材料有限公司
Changzhou Huitian New Material Co.,Ltd.
电话: 0519-81690612 传真: 0519-81690618



для каких-либо целей. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности (ни по договору, ни по деликту) за любые убытки или ущерб, прямой, случайный или косвенный, связанный с использованием и/или невозможностью использования продукта. Единственным обязательством продавца/производителя является замена дефектного продукта.

Официальный дистрибутор на территории РБ:

ООО «ИндастриХаус»

220100 г. Минск

ул. Сурганова 57Б офис 152

Тел.: +375 17 304 40 94

www.industryhouse.by



湖北回天新材料股份有限公司
Hubei Huittian New Material Co., LTD.
电话: 0710-3626888 传真: 0710-3820881

上海回天新材料有限公司
Shanghai Huittian New Material Co.,Ltd.
电话: 021-57743399 传真: 021-37740088

广州回天新材料有限公司
Guangzhou Huittian New Material Co.,Ltd.
电话: 020-36867996 传真: 020-36867991

www.huittian.net.cn
常州回天新材料有限公司
Changzhou Huittian New Material Co.,Ltd.
电话: 0519-81690612 传真: 0519-81690618